

Luci di Venezia

Venezia - Rialto - Onde - Cristallo - Foliage - Ducale

Design:
DB Studio



Caratteristiche tecniche

Technical specifications / caractéristiques techniques / technische eigenschaften / технические характеристики


Gres porcellanato smaltato, rettificato - Porcelain gres glazed, rectified - Grès porcelainé émaillé, rectifié - Glasiertes Feinsteinzeug, entgratet - керамогранит Эмалированная, ректифицированные

FOLIAGE - DUCALE - VENEZIA - RIALTO - ONDE - CRISTALLO ISO 13006 - UNI EN 14411 Annex G Bla GL

Spessore - Thickness 6,5 mm	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	METODI DI PROVA NORMA ISO STANDARD	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ UNI EN 14411 - ISO 13006		PRESTAZIONI PERFORMANCES
	LATI SIDES СТОРОНЫ		± 0,6%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	SPESSORE THICKNESS ТОЛЩИНА		± 5%	±0.5 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ КРОМОК		± 0,5%	±1.5 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ		± 0,6%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS ПЛОСКОСТНОСТЬ		± 0,5%	±2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЫ	ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	≥ 35N/mm ²		≥ 35 N/mm ²
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE МОДУЛЬ РАЗРУШЕНИЯ	ISO 10545-4	> 700N (sp. ≤ 7,5mm)		> 700 N
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER LE PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION FOR THE ENAMELED TILES СТОЙКОСТЬ К ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ ЭМАЛИРОВАННОЙ ПЛИТКИ	ISO 10545-7			DISPONIBILE SU RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS	ISO 10545-9		METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD	RESISTE RESISTANT
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12		METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD ДОСТУПНЫЙ МЕТОД	RESISTE RESISTANT СТОЙКАЯ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	ISO 10545-13		min. B	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ	ISO 10545-14		minimum classe 3	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SKID RESISTANCE	DIN 51130			R10
	DET. DELLA RESISTENZA ALL'ACQUA CON CONTENUTO DI CLORO E PH CONTROLLATI - DET. OF THE RESISTANCE TO WATER WITH CONTROLLED CHLORINE CONTENT AND PH - СТОЙКОСТЬ К ВОДЕ С СОДЕРЖАНИЕМ ХЛОРА И КОНТРОЛИРУЕМОГО PH				RESISTE RESISTANT СТОЙКАЯ
	DET. DELLA RESISTENZA ALL'ACQUA MARINA DET. OF THE RESISTANCE TO SEA WATER СТОЙКОСТЬ К МОРСКОЙ ВОДЕ				RESISTE RESISTANT СТОЙКАЯ

I valori riflettono una media tra diversi test eseguiti secondo le normative di riferimento condotti nei nostri laboratori e/o presso centri di analisi esterni certificati. I valori di singole produzioni possono variare. / Values are based on an average of the results of various tests, which, according to required standards, have been conducted in our certified laboratories or external dedicated centers. Values of each individual production may vary.

Gli effetti di usura serigrafica costituiscono caratteristica del prodotto. | The worn-out graphics are a desired feature of the product. | Les effets d'usure de sérigraphie sont une caractéristique du produit. | Die Siebdruck-Verschleißeffekte sind für das Produkte charakteristisch. | Явления сериграфического износа являются характеристиками изделия.



Per un risultato ottimale raccomandiamo di posare le lastre orientando la grafica sempre nella stessa direzione.
 For best results we recommend laying the slabs orienting always in the same direction.
 Pour une pose optimale il vous est conseillé de poser le matériel de manière à ce que la graphie se suive.
 Fuer ein optimales Ergebnis empfehlen wir, die Platten zu verlegen und die Grafiken in die gleiche Richtung auszurichten.
 Для получения оптимального результата рекомендуется укладывать плиты так, чтобы графика была всегда в одном и том же направлении.

Caratteristiche tecniche

Technical specifications / caractéristiques techniques / technische eigenschaften / технические характеристики

Le nostre lastre sono sempre rettificate e hanno dimensioni finali in mm come da tabella.
 Fuga minima consigliata 2 mm.

Nos plaques sont toujours rectifiées et ont des dimensions finales en mm comme suivant le tableau.
 Joint minimum conseillé 2 mm.

Наши плиты всегда обрезаны и имеют конечные размеры, в миллиметрах, указанные в таблицах.
 рекомендуемый минимальный шов 2мм


Our slabs are always rectified and the table below indicates their final size in mm.
 The minimal recommended joint spacing is 2mm


Unsere Platten sind immer geschliffen und haben endgültige Abmessungen in mm entsprechend der Tabelle. Empfohlene Mindestfuge 2 mm

Formato nominale (cm) - Nominal size (cm) Format nominal (cm) - Nominales Format (cm) Номинальный форма (см)	Formato rettificato (mm) - Rectified size (mm) Format rectifié (mm) - Geschliffenes Format (mm) Обрезной формат (мм)
⚡ 6,5 mm	
60x120	596,5x1195
60x60	596,5x596,5
Mosaico 30x30	297,3x297,3


Per la tabella calibri consultare le info tecniche sul sito www.lucidivenezia.it - For the table gauges consult the technical info on the website www.lucidivenezia.it - Pour la table calibres consulter les informations techniques sur le site www.lucidivenezia.it - Fuer die Kalibertafel konsultieren Sie die technischen Informationen auf der Website www.lucidivenezia.it


FOLIAGE




 Le grafiche A e B hanno un verso di posa e si riprendono su tutti e quattro i lati se posate come schema sopra.
 Graphics A and B have a direction of laying and are reproduced on all four sides if laid as shown in the diagram above.
 Les graphismes A et B ont un sens de pose et ils se reprennent des quatre côtés si posés en respectant le schéma ci-dessus.
 Die Grafiken A und B haben eine Verlegerichtung und werden bei der Verlegung gemäß dem oben angegebenen Schema auf alle vier Seiten fortgesetzt.
 Графика А и В имеют направление укладки и возобновляются на всех четырех сторонах, если уложены согласно схеме сверху.

DUCALE




 Le grafiche A e B non hanno un verso di posa, vanno posate A+B+A+B.
 Graphics A and B do not have a laying direction and must be laid A+B+A+B.
 Les graphismes A et B n'ont pas de sens de pose, ils doivent être posés A+B+A+B.
 Die Grafiken A und B haben eine Verlegerichtung und werden A+B+A+B verlegt.
 Графика А и В не имеют направления укладки, они должны укладываться A+B+A+B.